

BN450透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.40	950	0.03	800	0.22	650	0.15	500	0.32
1090	0.32	940	0.03	790	0.24	640	0.16	490	0.15
1080	0.27	930	0.04	780	0.16	630	0.30	480	4.90
1070	0.24	920	0.02	770	0.20	620	0.15	470	65.19
1060	0.26	910	0.01	760	0.23	610	0.20	460	90.58
1050	0.29	900	0.02	750	0.18	600	0.17	450	90.50
1040	0.27	890	-0.02	740	0.14	590	0.11	440	89.67
1030	0.20	880	0.18	730	0.15	580	0.16	430	41.67
1020	0.17	870	0.30	720	0.22	570	0.26	420	0.29
1010	0.22	860	0.17	710	0.22	560	0.29	410	0.14
1000	0.28	850	0.12	700	0.24	550	0.46	400	0.07
990	0.12	840	0.19	690	0.27	540	0.12	390	0.07
980	0.04	830	0.37	680	0.23	530	0.11	380	0.01
970	0.02	820	0.25	670	0.23	520	0.17	370	0.00
960	0.06	810	0.15	660	0.24	510	0.21	360	0.00
								350	0.00