

## BN532透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	38.64	950	0.10	800	0.54	650	0.25	500	3.37
1090	31.26	940	0.09	790	0.19	640	0.43	490	0.05
1080	29.59	930	0.08	780	0.07	630	0.29	480	0.01
1070	37.20	920	0.07	770	0.05	620	0.37	470	0.00
1060	53.76	910	0.06	760	0.06	610	1.33	460	0.01
1050	63.97	900	0.05	750	0.11	600	2.30	450	0.01
1040	51.71	890	0.05	740	0.29	590	2.72	440	0.00
1030	28.95	880	0.04	730	0.54	580	13.08	430	0.01
1020	15.71	870	0.04	720	0.22	570	39.09	420	0.00
1010	11.24	860	0.02	710	0.12	560	64.80	410	0.01
1000	8.17	850	0.02	700	0.12	550	92.19	400	0.00
990	4.63	840	0.02	690	0.25	540	93.33	390	0.00
980	1.89	830	0.02	680	0.26	530	89.64	380	0.00
970	0.67	820	0.04	670	0.12	520	75.81	370	0.00
960	0.28	810	0.13	660	0.11	510	36.36	360	0.00
								350	0.00