BP635透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	1.18	950	0.61	800	0.71	650	88.99	500	0.00
1090	1.10	940	1.74	790	1.19	640	97.15	490	0.00
1080	1.16	930	2.01	780	0.94	630	96.62	480	0.00
1070	1.36	920	0.68	770	0.57	620	94.85	470	0.00
1060	1.69	910	0.31	760	0.47	610	85.23	460	0.00
1050	1.88	900	0.18	750	0.60	600	56.04	450	0.00
1040	1.47	890	0.20	740	1.02	590	18.12	440	0.00
1030	0.86	880	0.28	730	1.32	580	2.26	430	0.00
1020	0.47	870	0.41	720	0.98	570	0.22	420	0.00
1010	0.31	860	0.78	710	0.76	560	0.07	410	0.00
1000	0.21	850	1.44	700	0.85	550	0.06	400	0.00
990	0.19	840	0.91	690	1.41	540	0.06	390	0.00
980	0.19	830	0.46	680	3.55	530	0.04	380	0.00
970	0.22	820	0.35	670	14.50	520	0.02	370	0.00
960	0.28	810	0.43	660	47.66	510	0.01	360	0.00
								350	0.00