

BP735透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.43	950	0.41	800	21.04	650	0.33	500	0.00
1090	0.26	940	0.02	790	54.77	640	0.16	490	0.00
1080	0.19	930	-0.11	780	89.59	630	0.10	480	0.00
1070	0.19	920	0.02	770	95.70	620	0.05	470	0.00
1060	0.26	910	1.46	760	95.11	610	0.03	460	0.00
1050	0.43	900	0.65	750	94.82	600	0.02	450	0.00
1040	0.51	890	-0.13	740	93.70	590	0.01	440	0.00
1030	0.37	880	0.35	730	89.72	580	0.01	430	0.00
1020	0.18	870	0.24	720	83.13	570	0.01	420	0.00
1010	0.10	860	0.61	710	74.36	560	0.01	410	0.00
1000	0.08	850	0.87	700	54.74	550	0.00	400	0.00
990	0.17	840	0.89	690	26.66	540	0.00	390	0.00
980	0.46	830	1.23	680	7.90	530	0.00	380	0.00
970	0.72	820	2.59	670	2.08	520	0.00	370	0.00
960	0.55	810	7.41	660	0.78	510	0.00	360	0.00
								350	0.00