Bi1300透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1700	0.25	1540	0.02	1380	0.02	1220	0.01	1060	0.03
1690	0.00	1530	0.02	1370	0.03	1210	0.02	1050	0.04
1680	0.00	1520	0.02	1360	0.04	1200	0.03	1040	0.07
1670	0.00	1510	0.01	1350	0.12	1190	0.02	1030	0.09
1660	0.00	1500	0.00	1340	0.76	1180	0.01	1020	0.04
1650	0.01	1490	0.02	1330	12.93	1170	0.02	1010	0.05
1640	0.06	1480	0.01	1320	76.08	1160	0.00	1000	0.07
1630	0.08	1470	0.01	1310	93.88	1150	0.02	990	0.06
1620	0.06	1460	0.01	1300	92.41	1140	0.02	980	0.02
1610	0.05	1450	0.01	1290	68.22	1130	0.01	970	0.02
1600	0.02	1440	0.01	1280	8.32	1120	0.01	960	0.03
1590	0.02	1430	0.01	1270	0.51	1110	0.01	950	0.07
1580	0.01	1420	0.03	1260	0.14	1100	0.01	940	0.04
1570	0.02	1410	0.08	1250	0.04	1090	0.02	930	0.05
1560	0.01	1400	0.03	1240	0.02	1080	0.03	920	0.04
1550	0.01	1390	0.02	1230	0.01	1070	0.03	910	0.00
								900	0.00