

PE530透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.78	940	0.15	780	0.34	620	18.85	460	24.72
1090	0.73	930	0.11	770	0.42	610	24.36	450	15.55
1080	0.62	920	0.09	760	0.54	600	31.15	440	8.98
1070	0.57	910	0.19	750	0.70	590	38.67	430	4.76
1060	0.50	900	0.18	740	0.90	580	46.76	420	2.28
1050	0.44	890	0.10	730	1.14	570	54.90	410	0.77
1040	0.39	880	0.14	720	1.47	560	61.95	400	0.09
1030	0.34	870	0.20	710	1.88	550	67.57	390	0.00
1020	0.29	860	0.11	700	2.40	540	71.09	380	0.00
1010	0.27	850	0.12	690	3.11	530	72.32	370	0.00
1000	0.23	840	0.13	680	4.19	520	70.81	360	0.00
990	0.21	830	0.14	670	5.40	510	66.91	350	0.00
980	0.18	820	0.17	660	6.65	500	60.64	340	0.00
970	0.16	810	0.19	650	8.74	490	52.56	330	0.00
960	0.15	800	0.23	640	11.28	480	43.19	320	0.04
950	0.14	790	0.28	630	14.42	470	33.82	310	0.00
								300	0.00