LP1000透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1400	91.99	1250	88.55	1100	75.41	950	24.31
1390	91.91	1240	88.15	1090	73.64	940	19.93
1380	91.82	1230	87.72	1080	71.67	930	15.90
1370	91.65	1220	87.20	1070	69.54	920	12.19
1360	91.49	1210	86.69	1060	67.13	910	8.95
1350	91.31	1200	86.09	1050	64.51	900	6.32
1340	91.13	1190	85.46	1040	61.61	890	4.37
1330	90.90	1180	84.75	1030	58.34	880	2.82
1320	90.68	1170	83.98	1020	54.71	870	1.72
1310	90.42	1160	83.11	1010	50.88	860	0.93
1300	90.16	1150	82.15	1000	46.84	850	0.52
1290	89.89	1140	81.07	990	42.50	840	0.27
1280	89.58	1130	79.88	980	38.03	830	0.12
1270	89.28	1120	78.53	970	33.42	820	0.05
1260	88.94	1110	77.05	960	28.88	810	0.02
						800	0.01