

## LP850透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	97.81	950	97.80	800	0.24	650	0.00	500	0.00
1090	97.86	940	97.73	790	0.04	640	0.00	490	0.00
1080	97.83	930	97.61	780	0.01	630	0.00	480	0.00
1070	97.87	920	97.43	770	0.00	620	0.00	470	0.00
1060	97.86	910	97.20	760	0.00	610	0.00	460	0.00
1050	97.89	900	96.68	750	0.00	600	0.00	450	0.00
1040	97.91	890	95.61	740	0.00	590	0.00	440	0.00
1030	97.89	880	93.97	730	0.00	580	0.01	430	0.00
1020	97.92	870	90.15	720	0.00	570	0.00	420	-0.01
1010	97.91	860	82.76	710	0.00	560	0.00	410	0.00
1000	97.90	850	68.60	700	0.00	550	0.01	400	0.01
990	97.87	840	46.52	690	0.00	540	0.00	390	0.00
980	97.88	830	22.31	680	0.00	530	0.00	380	0.01
970	97.77	820	6.45	670	0.00	520	0.00	370	0.00
960	97.77	810	1.37	660	0.00	510	0.01	360	0.00
								350	0.00